

MV[®] RUSTFJERNER

PRODUKTDATABLAD

MV[®] Rustfjerner er et specialprodukt til afrensning af murværk, som effektivt fjerner grønne vanadiumpletter. MV[®] Rustfjerner fjerner også stråpletter, syreskader og andre vanskelige metalliske misfarvninger fra de fleste murværksoverflader.

Produktet kræver specialistviden, hvorfor vi anbefaler at I kontakter MV Produkter[®] for denne type afrensning.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler at MV[®] Rustfjerner anvendes inden der monteres andre, ikke murværksmaterialer.

Såfremt huset står færdigt, skal alle fuger- og tætningsmaterialer være på plads og omhyggelig hærdede før afrensning. Ligeledes afdækkes alle materialer, der ikke skal afrenses.

Afdæk bygningens vinduer, luftindtag, udvendige aftræk til klimaanlæg og sluk for luftbehandlingsudstyr under rensning og til overfladen er helt tør.

Vær opmærksom på stænk, dampe og vinddrift, da disse kan angribe glas, metal, træ, malede overflader og andre syrefølsomme overflader.

Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Afvask straks materialer, som ikke er målet for rensning, med rigelige mængder vand.

Overflade- og lufttemperaturer

Den optimale luft- og overfladetemperatur er 4 °C eller derover ved afrensning med MV[®] Rustfjerner. Vær opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.



MV[®] RUSTFJERNER

- Klar farveløs væske
- pH værdi 0,976
- Frysepunkt -11 °C
- Holdbarhed 3 år i tætlukket uåbnet beholder
- Fås i 5 liters dunke

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTI**D et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring".

Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.



MV PRODUKTER[®]
Murværk med stolthed

MV · Snedkervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk

Udstyr

MV® Rustfjerner påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 bar) eller en børste. For- og eftervanding udføres med en højtryksrenser, der genererer 30-70 bar med en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut samt en 15-45° viftedyse.

Udrust udstyret med syrefaste slanger og pakninger for at undgå misfarvning.

Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten af rensningen.

Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrømningshastighed og afvaskningstryk ved sarte overflader.

ANVENDELSE

Forbrug

MV® Rustfjerner er klar til brug.

Produktet kan angribe metaller og ætse polerede og glaserede overflader.

Påføringsanvisninger

1. Forvand murværksoverfladen med rent vand nedefra og op. Anvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Rustfjerner på murværkets overflade med en lavtrykssprøjte eller en børste.
3. Lad MV® Rustfjerner blive på overfladen i op til 1 minut, baseret på den tidligere udførte test. Skrub eventuelt kraftigt tilsmudsede områder med en ikke-slibende børste eller en syntetisk skrubbepude.
4. Afvask først med lavt tryk for at fjerne syreholdige rester, så risikoen for vindrift er minimal. Vask herefter overfladen grundigt med rent vand nedefra og op. Herefter vaskes murværket en ekstra gang oppefra og ned. Anvend foreskrevet udstyr.
5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK:

Kun til professionel brug udendørs. [Såfremt indendørs afrensning med dette produkt ønskes, SKAL MV® Produkter foretage afrensningen].

Lad ikke MV® Rustfjerner tørre ind i overfladen, dette kan medføre afblegning. I tilfælde af tørring skal overflader gøres let fugtige med rent vand, og påføringsanvisning gentages igen.

Kan ætse glas, metal og andre syrefølsommeoverflader.

Ikke egnet til Kalkstens-, beton- eller marmoroverflader.

Manglende afvaskning af MV® Rustfjerner kan efterlade rester af rensemiddel. Risikoen for dette reduceres ved altid at for- og eftervande grundigt og ikke foretage mere end to påføringer.

Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/minut kan mindske effektiviteten af rensningen og bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares efter gældende lovgivning om giftige stoffer og blandinger.

Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C.

