

MV[®] MANGANKONTROL

PRODUKTDATABLAD

MV[®] Mangankontrol er et syreholdigt rensmiddel til nye murværksoverflader, der indeholder vanadium og mangan.

MV[®] Mangankontrol gør det nemt at rense murværket for mørtelrester og reducerer ligeledes risikoen for salpeterudslag.

Såfremt du ønsker afrensning indendørs, henviser vi til MV[®] Syre Erstatning.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler at MV[®] Mangankontrol anvendes 4-6 dage efter opmuring, og helst inden der monteres andre, ikke murværksmaterialer.

Såfremt huset står færdigt, skal alle fuger- og tætningsmaterialer være på plads og omhyggelig hærdede før afrensning. Ligeledes afdækkes alle materialer, der ikke skal afrenses. Vær opmærksom på stænk, dampe og vinddrift. Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Vær særligt opmærksom på metaller - især zink, som kan beskadiges ved påførelse af MV[®] Mangankontrol. Afvask straks materialer, som ikke er målet for rensning, med rigelige mængder vand.

Overflade- og lufttemperaturer

Den optimale luft- og overfladetemperatur er 4 °C eller derover ved afrensning med MV[®] Mangankontrol. Vær opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.



MV[®] MANGANKONTROL

- Klar væske
- Skarp lugt
- pH værdi 0,3
- Frysepunkt -30 °C
- Holdbarhed 3 år i tætlukket uåbnet beholder
- Fås i 5 og 20 liters dunke

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTI**D et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring".

Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.



MV PRODUKTER[®]
Murværk med stolthed

MV · Snedkervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk

Udstyr

MV® Mangankontrol påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 bar) eller en børste. For- og eftervanding udføres med en højtryksrenser, der genererer 30-70 bar med en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut samt en 15-45° viftedyse.

Udrust udstyret med syrefaste slanger og pakninger for at undgå misfarvning.

Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten af rensningen.

Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrømningshastighed og afvaskningstryk ved sarte overflader.

ANVENDELSE

Forbrug

MV® Mangankontrol er klar til brug. Forbruget afhænger af opgavens karakter. I gennemsnit kan man forvente et forbrug på 100 ltr. pr. 10.000 sten. Dette afhænger af overfladens beskaffenhed. Husk altid at teste produktet før anvendelse.

Påføringsanvisninger

1. Forvand murværksoverfladen med rent vand nedefra og op. Anvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Mangankontrol på murværkets overflade med en lavtrykssprøjte eller en børste. Væsken skummer herefter op.
3. Lad MV® Mangankontrol blive på overfladen i op til 1 minut, baseret på den tidligere udførte test.

[Såfremt der er store mørtel-klatter, skrubbes eventuelt kraftigt tilsmudsede områder med en ikke-slibende børste eller en syntetisk skrub-bepude og MV® Mangankontrol påføres igen og skylles herefter af med det samme.]

4. Afvask overfladen grundigt med rent vand nedefra og op. Herefter vaskes murværket en ekstra gang oppefra og ned. Anvend foreskrevet udstyr.
5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK: Lad ikke MV® Mangankontrol tørre ind i overfladen. I tilfælde af tørring skal overflader gøres let fugtige med rent vand, og påføringsanvisning gentages igen.

Gentagne påføringer eller manglende afvaskning af MV® Mangankontrol kan efterlade rester af rensningsmiddel. Risikoen for dette reduceres ved altid at for- og eftervande grundigt og ikke foretage mere end to påføringer.

Kan medføre farvetab ved brug på tynde mursten eller betonmursten.

Må ikke bruges på behandlet lavenergiglas, akryl- og polycarbonatplader samt på glas, hvor der er påført reflekterende, metalliske eller andre syntetiske coatings og film.

En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/minut kan mindske effektiviteten af rensningen og bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C.

