

MV® SODFJERNER

PRODUKTDATABLAD

MV® Sodfjerner er kun til professionel brug. Produktet er et koncentreret middel formuleret som et opløsningsmiddel til kulstof. Påføring på murværksoverflader løsner og opløser snavs, oxideret maling, kulstofbelægninger og andre atmosfæriske forureningsstoffer.

Produktet kræver specialistviden, hvorfor vi anbefaler at I kontakter MV Produkter® for denne type afrensning.

FORBEREDELSE

Vi anbefaler at MV® Sodfjerner anvendes inden der monteres andre, ikke murværksmaterialer.

Såfremt huset står færdigt, skal alle fuger- og tætningsmaterialer være på plads og omhyggelig hærdede før afrensning. Ligeledes afdækkes alle materialer, der ikke skal afrenses.

Afdæk bygningens vinduer, luftindtag, udvendige aftræk til klimaanlæg og sluk for luftbehandlingsudstyr under rensning og til overfladen er helt tør. Vær opmærksom på stænk, dampe og vinddrift, da disse kan angribe glas, metal og andre syrefølsomme overflader.

Glaseret overflader der ikke er 100 % tætte, kan tage skade af dette produkt.

Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Afvask straks materialer, som ikke er målet for rensning, med rigelige mængder vand.



MV® SODFJERNER

- Klar farveløs væske
- pH værdi 2,2
- Holdbarhed 3 år i tætlukket uåbnet beholder
- Fås i 5 liters dunke

TEST PRODUKTET

TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTI**D et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring".

Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.



MV PRODUKTER®
Murværk med stolthed

MV · Snedkervej 19A · 6740 Bramming · Telefon 50 810 300
info@mvprodukter.dk · www.mvprodukter.dk

Overflade- og lufttemperaturer

Den optimale luft- og overfladetemperatur er 4 °C eller derover ved afrensning med MV® Sodfjerner. Vær opmærksom på eventuelt kommende nattefrost.

Udstyr

MV® Sodfjerner påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 bar) eller en børste. For- og eftervanding udføres med en højtryksrenser, der genererer 30-70 bar med en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut samt en 15-45° viftedyse.

Udrust udstyret med syrefaste slanger og pakninger for at undgå misfarvning.

Varmt vand (65-82 °C) kan forbedre effektiviteten af rensningen.

Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrømningshastighed og afvaskningstryk ved sarte overflader.

ANVENDELSE

Forbrug

MV® Sodfjerner er klar til brug.

Produktet må kun håndteres i polypropylen- eller polyethylenbeholdere. MV® Sodfjerner kan angribe metaller og ætse polerede og glaserede overflader.

Påføringsanvisninger

1. Forvand murværksoverfladen med rent vand nedefra og op. Anvend foreskrevet udstyr.
2. Påfør MV® Sodfjerner på murværkets overflade med en lavtrykssprøjte eller en børste.
3. Lad MV® Sodfjerner blive på overfladen i op til 1 minut, baseret på den tidligere udførte test. Skrub eventuelt kraftigt tilsmudsede områder med en ikke-slibende børste eller en syntetisk skrubbebude.
4. Afvask først med lavt tryk for at fjerne syreholdige rester, så risikoen for vindrift er minimal. Vask herefter overfladen grundigt med rent vand nedefra og op. Herefter vaskes murværket en ekstra gang oppefra og ned. Anvend foreskrevet udstyr.
5. Gentag om nødvendigt trin 1 til 4.

BEMÆRK:

Kun til professionel brug udendørs. [Såfremt indendørs afrensning med dette produkt ønskes, SKAL MV® Produkter foretage afrensningen].

Må ikke benyttes på angøberede mursten med mindre andet er skrifteligt aftalt med MV Produkter®.

Lad ikke MV® Sodfjerner tørre ind i overfladen, dette kan medføre afblegning. I tilfælde af tørring skal overflader gøres let fugtige med rent vand, og påføringsanvisning gentages igen.

Kan ætse glas, metal og andre syrefølsomme overflader.

Ikke egnet til Kalkstens-, beton- eller marmoroverflader.

Manglende afvaskning af MV® Sodfjerner kan efterlade rester af rensningsmiddel. Risikoen for dette reduceres ved altid at for- og eftervande grundigt og ikke foretage mere end to påføringer.

Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/minut kan mindske effektiviteten af rensningen og bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares efter gældende lovgivning om giftige stoffer og blandinger.

Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C.

